

## Schwarzes Klebeband für offene Fassaden

### Verarbeitungsanleitung

#### Einsatzbereich

albert winaco black ist ein schwarzes, beschichtetes, alterungs- und UV-stabiles Klebeband für die Verklebung von Überlappungen und Durchdringungen der schwarzen Fassadenbahn albert difuwal black\*. Es kann bis zu einer Fugenbreite von 50 mm und einem Fugenanteil von

40% eingesetzt werden. Die UV-Beständigkeit ist auf 5000 h gemäss SIA 232-2 und EN 13859-2 geprüft. Es erfüllt die Anforderungen zur dauerhaften Verklebung von winddichten Unterdeck- und Fassadenbahnen.

#### Hinweis

Das Klebeband hat nicht die Funktion einer kraftschlüssigen Verbindung. Alle Anschlüsse müssen deshalb zugfrei angeschlossen werden. Es ist dringend darauf zu achten, dass nach der Abklebung die Stösse und Anschlüsse nicht mechanisch beschädigt werden.

#### Verarbeitung

- **Überlappungen von albert difuwal black verkleben:**  
albert winaco black mittig auf die Überlappung ausrichten, zug- und faltenfrei aufkleben und mit einem Andruckroller gut anreiben.
- **Durchdringungen und Anschlüsse**  
Mit der Verklebung am tiefsten Punkt beginnen und schuppenartig überlappend nach

- oben anordnen. Das Klebeband ist dabei je zur Hälfte auf die Durchdringung und der Bahn auszurichten und möglichst zugfrei mit einem Andruckroller gut anzureiben.
- Stark saugende Untergründe sind vorgängig mit einem Primer zu verfestigen.
  - Es ist zwingend notwendig umgehend mit einer Lattung mechanisch zu sichern.

#### Voraussetzung

- Alle Untergründe müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.
- Das Klebeband muss immer spannungs- und zugfrei montiert werden.

#### Technische Daten

	Wert	Norm
Kleber	Dispersionskleber auf Polyacrylatbasis	
Träger	TPU-beschichtete Fassadenbahn	
Abdeckung	PP-Folie, beidseitig 5mm Fingerlift	
Kleberauftragsgewicht	230g/m <sup>2</sup> , +/-10%	
Gesamtdicke	Ca. 0.3 mm	
Dimension	60 mm x 25 m	
UV-Beständigkeit	5000 h (>10 Jahre) geprüft Gilt nicht als Freibewitterungszeit nur als Fassadenverkleidung mit einer Horizontalfugenbreite von maximal 50 mm und einem Fugenanteil von maximal 40%.	SIA 232-2 und EN 13859-2
Maximal zulässige Fugenbreite der offenen Fassade	50 mm	
Maximal zulässiger Fugenanteil der offenen Fassade	40%	
Schälwiderstand	ca. 35 N/25 mm	DIN EN 1939
Verarbeitungstemperatur	Empfohlen >5° C	
Temperatureinsatzbereich	-40° C bis +80° C	
Freibewitterungszeit	3 Monate, (vor der Montage der Fassadenverkleidung)	
Lagerung	12 Monate bei Raumtemperatur (>5° C), vor Sonneneinstrahlung geschützt	

\*albert winaco black kann auch für die Verklebung aller in der Schweiz handelsüblichen schwarzen Fassadenbahnen eingesetzt werden. Zur Überprüfung, Tests und der Freigabe schicken Sie uns bitte vorgängig Muster der zu verklebenden Bahn zu.