

albertshripa film 200 sw

Film spécial à haut rendement pour le conditionnement pour les ponts de chargement de véhicules, 200 µm, noir/blanc

Instructions de mise en œuvre

Domaine d'application

albert shripa film 200 sw est un film bicolore spécial à haut rendement pour le conditionnement pour les ponts de chargement de véhicules. Elle a été développée spécialement pour cette utilisation et le comportement à la rétraction est biaxial et

obtient des valeurs à la rupture et élongation maximales.
Les deux couleurs du film protège la marchandise des rayons du soleil et du jaunissement.

Remarque

Pour obtenir un résultat impeccable il faut utiliser uniquement le pistolet albert shripa et le film albert shripa film 200 sw pour rétracter. Les deux produits sont parfaitement accordés.

Mise en œuvre

Brève description

- 1.1 Étendre le film albert shripa 200 sw sur le pont de chargement propre et libre de tout objet.
- 1.2 Charger la marchandise sur le pont du véhicule.
- 1.3 Fixer les coins de protection albert shripa.
- 2.1 Lever albert shripa film 200 sw sur les côtés et le fixer aux éléments (bande adhésive, agrafes, etc.).
- 2.2 Sécuriser le chargement à l'aide de sangles de serrage.
- 3.1 Amener le film albert shripa 200 sw avec l'élévateur au-dessus du chargement à emballer, déplier et recouvrir les éléments.
- 3.2 Répartir albert shripa film 200 sw uniformément sur tous les côtés.
Attention: chevauchement à 40 – 50 cm.
4. Souder une largeur minimale de 40 cm à 50 cm du chevauchement de albert shripa film 200 sw avec le albert shripa pistolet à gaz.
5. Rétracter le film albert shripa de bas en haut avec le pistolet à gaz albert shripa.
- 6.1 Coller le film support publicitaire albert shripa avec la bande adhésive albert shripa sur le chargement conditionné.
- 6.2 Resserrer les sangles.

Données techniques

Dimensions	Méthode	6.5 m x 68 m	7.5 m x 60 m	9 m x 55 m
Matériau		LD-PE	LD-PE	LD-PE
Épaisseur	GKV, DIN 53370	200 µm	200 µm	200 µm
Coloris		noir/blanc	noir/blanc	noir/blanc
Surface par rouleau	GKV	442 m ² /rouleau	442 m ² /rouleau	495 m ² /rouleau
Poids de rouleau	GKV	85.56 kg	87 kg	95.1 kg
Résistance à la déchirure en sens longitudinal	DIN EN ISO 527-3	≥ 28 N/mm ²	≥ 28 N/mm ²	≥ 28 N/mm ²
Résistance à la déchirure en sens transversal	DIN EN ISO 527-3	≥ 28 N/mm ²	≥ 28 N/mm ²	≥ 28 N/mm ²
Élongation à la rupture en sens longitudinal	DIN EN ISO 527-3	≥ 500 %	≥ 500 %	≥ 500 %
Élongation à la rupture en sens transversal	DIN EN ISO 527-3	≥ 600 %	≥ 600 %	≥ 600 %
Rétrécissement en sens longitudinaux		≥ 60 %	≥ 60 %	≥ 60 %
Rétrécissement en sens transversal		≥ 30 %	≥ 30 %	≥ 20 %
Stabilité UV		12 mois	12 mois	12 mois
Densité	GKV	≥ 0.95 g/cm ³	≥ 0.95 g/cm ³	≥ 0.95 g/cm ³
Dart Drop	ASTM D 1709	env. 400–450 g	env. 400–450 g	ca. 400–450 g
Nombre de frottement coulissant	DIN EN ISO 8295	0.35 (+/-0.05)	0.35 (+/-0.05)	0.35 (+/-0.05)